


TEGOPLUS® 2498

Prodotto | Product | Produit | Produkt | Producto

 Lastra ondulata in polycarbonato alveolare compatibile con **ONDA 177/51**
 Corrugated multiwall polycarbonate sheet compatible with **ONDA 177/51**
 Plaque ondulée en polycarbonate alvéolaire compatible avec **ONDA 177/51**
 Wellplatten (Hohlkammer) aus Polycarbonat, kompatibel mit **ONDA 177/51**
 Placa ondulada de polycarbonato celular compatible con **ONDA 177/51**


Caratteristiche di produzione | Production features | Caractéristiques de production | Produktionseigenschaften | Características productivas

Production Features	Unit	Value
Spessore Thickness Épaisseur Stärke Espesor	mm	3
Struttura Structure Structure Struktur Estructura		3 pareti M 3 walls M 3 parois M 3 Wände M 3 paredes M
Lunghezza massima consigliata Maximum recommended length Longueur maximale recommandée Maximale empfohlene Länge Longitud maxima recomendada	mm	5.000
Larghezza totale Total width Largeur totale Breite Ancho total	mm	920
Larghezza utile Cover width Largeur utile Nutzbreite Ancho útil	mm	708
Altezza onda Corrugation depth Hauteur d'onde Profilhöhe Alto de onda	mm	51
Passo onda Corrugation pitch Largeur d'onde Profilabstand Ancho de onda	mm	177
Raggio minimo di curvatura a freddo Minimum cold bending radius Rayon minimum de cintrage à froid Mindestkaltbiegeradius Radio mínimo de curvatura en frío	mm	10.000
Termosaldatura Thermowelding Thermosoudure Verschweißt Termosoldadura		Si Yes Oui Ja Si
Protezione UV UV protection Protection UV UV Beschichtung Protección UV		Protezione su un lato Protected on one side Protection sur un seul côté Einseitig UV-beschichtet Protección a una cara Copertura continua Continuous roofing Couverture continue Überdachungen bedachung Cubierta continua
Applicazione Application Application Anwendung Aplicaciones		Lucernario Skylight Lanterneau Oberlicht Lucernario Facciata Facade Bardage Fassade Fachada
Pendenza minima Minimum slope Pente minimale Mindestdachneigung Pendiente mínima		Copertura continua 7% Continuous roofing 7% Couverture continue 7% Überdachungen bedachung 7% Cubierta continua 7% Lucernario 5% Skylight 5% Lanterneau 5% Oberlicht 5% Lucernario 5%

Proprietà generali | General Properties | Propriétés generales | Allgemeine Eigenschaften | Propiedades generales

Properties	Symbol	Method	Unit	Value
Trasmittanza termica Thermal transmittance Transmission thermique Wärmedurchgang Transmittancia térmica	U	EN ISO 10077-2	$W/m^2 \cdot K$	4,6
Isolamento acustico Sound insulation Isolation acoustique Schalldämmung Aislamiento acústico	$R_w (C; C_{tr})$	EN ISO 717-1	dB	-
Reazione al fuoco Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten Reacción al fuego		EN 13501-1	Class	B - s1, d0
Resistenza all'urto di un corpo duro di piccole dimensioni Small hard body impact resistance Résistance au choc d'un corps dur de faibles dimensions Geringe Widerstandsfähigkeit bei harten Stößen Resistencia al impacto de un cuerpo duro con pequeñas dimensiones		EN ISO 6603-1		Conforme Pass Conforme Bestanden Cumple
Potere calorifico inferiore Lower heating value Pouvoir calorifique Brennwert Poder calorífico	LHV	EN 16153	MJ/kg	29,8
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Wärmedehnungskoeffizient Dilatación térmica lineal	α_L	EN 16153	$mm/m \cdot K$ K^{-1}	0,065 65×10^{-6}
Permeabilità al vapore acqueo Water vapour permeability Permeabilité à la vapeur d'eau Wasserdampfdurchlässigkeit Permeabilidad al vapor de agua	δ	EN 16153	$mg/m \cdot h \cdot Pa$	$3,8 \times 10^{-5}$
Temperatura di rammolimento Vicat Vicat softening point Point de ramollissement Vicat Vicat-Erweichungstemperatur Punto de reblandamiento Vicat		ISO 306 (B 50)	°C	146 - 151
Temperatura di impiego Operating temperature Température d'exploitation Gebrauchstemperatur Temperatura de uso			°C	-40 / +120
Garanzia Warranty Garantie Garantíe Garantía			Years	10
Trasmissione luminosa Light Transmission Transmission lumineuse Lichtdurchlässigkeit Transmisión luminosa	τ_v	EN 410 / EN 14500	%	85 ⁽¹⁾ 70 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Cristallo | Clear | Cristal | Farblos | Cristal

⁽²⁾ Opale | Opal | Opale | Opal | Opal